

SurfaPaint™ AquaX

Висококачествена, водоустойчива и дишаща акрилна боя на водна основа.

Описание на продукта

SurfaPaint™ AquaX е акрилно-силиконова боя на водна основа, която защитава и хидроизолира боядисаните повърхности. Благодарение на водоотблъскващите си свойства, повърхността остава суха, хидрофобна и отблъсква замърсявания и прах, което я прави чиста за по-дълъг период и ограничава развитието на мухъл. Тя предлага много добра адхезия към основата и висока устойчивост на UV лъчение. SurfaPaint™ AquaX запазва покритието си дълго време, удължавайки живота на боядисаната повърхност. Високата ѝ отразяваща способност я характеризира като „студен цвят“.

Препоръчителна употреба

Идеален е за строителни повърхности, изложени на високи нива на влажност и неблагоприятни условия на околната среда, като например крайбрежни зони. Може да се използва върху външни повърхности (стени, зидария, цимент, повдигнати повърхности).
гипсокартон) и ОБЛАСТИ с влага

ПРЕДИМСТВА

- ☆ Хидроизолационна боя
- ☆ Издръжливост и висока адхезия към бетонни повърхности
- ☆ Висока непрозрачност и сатенено покритие
- ☆ Ограничава растежа на мухъл
- ☆ Отлична устойчивост на измиване и износване
- ☆ Боя на водна основа, без мирис и екологична

Технически спецификации

Тип	Водоотблъскваща, акрил и силикон
Цвят	Бял / може да се използва в светли нюанси
Плътност (EN ISO 2811-1)	1,3±0,05 кг/л рН
	8,1 ± 0,5 ЛОС
(летливи органични съединения)	10 г/л
Разреждане	До 10% по обем с вода
Вискозитет	96±10 KU
Твърди вещества (% по обем)	50±5%
Време за съхнене	1-2 часа при 20°C
Интервал на охлаждане	4-6 часа при 20°C

1 Гранична стойност на ЕС (Директива 2004/42/ЕО) на продукта, готов за употреба (Категория A/a „матови покрития за вътрешни стени и тавани“) Тип WB): 30 g/L (2010). Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) в този продукт е <10 g/L.

(*) Времето за съхнене до следващо нанасяне се удължава при ниски температури и висока влажност

НаноФос СА

PO Box 519, Sc i. & Te с h. Парк Ла Врио, 1-ви км. La vrio - Athe ns Ave T. ., 19500 До различни , ГРЪЦКИ
(+30) 22920 69312 | E. (+30) 22920 69303 | E. info@nano-phos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ AquaX

Висококачествена, водоустойчива и дишаща акрилна боя на водна основа.

Подготовка на повърхността

Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и без прах, масла, мазнини и ронливи остатъци. Нови циментови основи и нова зидария трябва да се втвърдят повече от 3-4 седмици преди нанасяне на грунда. Напукани и дупки в основите трябва да се поправят с подходящ ремонтен материал. За повърхности като зидария, мазилка или друга циментова повърхност се препоръчва нанасянето на импрегнационен грунд NanoPhos SurfaMix™ P.

Инструкции за приложение

Разбъркайте добре преди употреба. За капиларни пукнатини до 0,5 мм, не разреждайте. За пукнатини, по-големи от 1 мм, покрийте фугата с подходящ пълнител. Ако е необходимо разреждане, добавете до 10% вода по обем. Температурата на нанасяне трябва да бъде между 8-35°C. Нанесете 2-3 слоя с помощта на качествена четка, валик или пръскачка с диаметър на дюзата 1,4 мм или по-голям.

голям. Не добавяйте повече от препоръчаното. Уверете се, че ъглите и ръбовете са добре покрити. Допълнителни слоеве трябва да се нанесат 4-6 часа след предишното нанасяне.

Неблагоприятните условия на приложение могат да повлияят на качеството на продукта.

Почистване на инструменти: Всички инструменти и оборудване трябва да се почистват с вода веднага след употреба.

Процент на покритие

10-12 м²/л, в зависимост от абсорбцията на повърхността за нанасяне (грунд и два слоя).

Съхранение

Съхранявайте в оригиналната, затворена опаковка, на добре проветриво място, при температура между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване. Неблагоприятните условия на съхранение могат да повлияят на качеството на продукта.

Здраве и безопасност

Прочетете етикета под продукта преди употреба. Информационният лист за безопасност е достъпен чрез уебсайта на NanoPhos.

www.NanoPhos.com или при поискване, като се свържете с NanoPhos чрез имейл: info@NanoPhos.com или на телефон: (+30) 2292069312.

пакет

Предлага се в бяло

3-литров пластмасов контейнер

10-литров пластмасов контейнер

Други цветове са налични при поискване.

НаноФос СА

PO Box 519, Sci. & Tech. Park Lavrio, 1-st km. Lavrio - Athens Ave T., 19500 Дордони, Гърция

(+30) 22920 69312 | E. info@NanoPhos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPaint™ AquaX

Висококачествена, водоустойчива и дишаща акрилна боя на водна основа.

База Р

Пластмасов контейнер 2.91 л

Пластмасов контейнер 9,70 литра

Да, Д.

Пластмасов контейнер от 2,85 литра

Пластмасов контейнер 9,50 литра

Отказ от отговорност: Препоръките в **Техническия** информационен лист за употреба на продуктите на NanoPhos се основават на нашите **научни** познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Предоставената информация следва да се счита за ориентировъчна и подлежи на постоянно преразглеждане, в зависимост от конкретните условия и всяко практическо приложение. Пригодността на продукта трябва да бъде проверена във всеки отделен случай за конкретната употреба и крайният потребител поема пълна и изключителна отговорност за всички странични ефекти, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта. Това издание на този **информационен** лист автоматично анулира всяко **предишно** издание, свързано със същия продукт. За повече информация, Моля, свържете се с NanoPhos: info@NanoPhos.com.

Логото SurfaPaint™ е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA

НаноФос СА

PO Box 519, Sci. & Tech. Park Lavrio, 1-st km. Lavrio - Athens Ave T. , 19500 До различни, Гръцки
(+30) 22920 69312 | E. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.nanophos.com