

## SurfaPaint™ Hellas Cool White | HCW

Високобяла, подсилена с фибри, еластомерна, хидроизолационна боя на водна основа.

### Описание на продукта

SurfaPaint™ Hellas Cool White е акрилен еластомерен уплътнител на водна основа, подсилен с фибри, с много висока белота. Той съчетава висока топлоотражателна способност и хидроизолация, дори в застояла вода, осигурявайки охлаждащи и изолационни свойства. Влакната допринасят за постоянство на цвета и по-ефективна хидроизолация, като същевременно предотвратяват образуването на пукнатини, осигурявайки безупречен и дълготраен резултат. Благодарение на състава си, той остава еластичен при температури между -20°C и +60°C, абсорбирайки свивания и разширения, което предотвратява напукване. И накрая, той е изключително устойчив на екстремни метеорологични условия, постоянна влажност, замръзване и резки температурни промени.

### Препоръчителна употреба

SurfaPaint™ Hellas Cool White е идеален за приложение върху нови или стари външни повърхности на сгради, като покриви, стени, бетонни повърхности, мазилка, циментови плоскости, тухли, азбест, гипсокартон, картон и др.

### ПРЕДИМСТВА

- ☆ Висока топлоотражателна/емисионна способност и хидроизолация
- ☆ Подсилен с влакна, с повишена механична якост
- ☆ Предотвратява образуването на капилярни пукнатини
- ☆ Изключително устойчив на екстремни метеорологични условия
- ☆ Идеален за употреба върху нови или стари външни строителни повърхности

### Технически спецификации

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Тип                         | Вода, абразивно акрилно                   |
| Цвят                        | Бял или червено-кафяв                     |
| Плътност (EN ISO 2811-1)    | 1,35±0,05 кг/л                            |
| Почистващ разтворител       | вода                                      |
| pH (ISO 4316)               | 8,5±0,5 Вискозитет                        |
| (ASTM D562-10)              | 106 KU VOC (летливи органични съединения) |
|                             | <12 g / L1                                |
| Твърди вещества (% v/v)     | 65±5%                                     |
| Време за изсъхване на допир | 2-3 часа при 20°C (*)                     |
| Време за съхнене            | 8-10 часа при 20°C (*)                    |
| Мин. интервал на охлаждане  | 24 часа при 20°C (*)                      |
| Разреждане                  | 5-10% обем вода                           |

(\*) Времето за съхнене до следващо нанасяне се удължава при ниски температури и висока влажност

НаноФос СА

PO Bo x 519, Sc i. & Te c h. Парк Ла Врио, 1-ви км. La vrio - Athe ns Ave T. ., 19500 До различни , Гръцки  
(+30) 22920 69312 | E. (+30) 22920 69303 | E. [info@na.pho.sc.om](mailto:info@na.pho.sc.om) | W. [www.Na.no.Pho.sc.om](http://www.Na.no.Pho.sc.om)

## Surfa Paint™ Hellas Cool White | HCW

Високобяла, подсилена с фибри, еластомерна, хидроизолационна боя на водна основа.

### Подготовка на повърхността

Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и без прах, масла, мазнини и ронливи остатъци. Новите циментови основи и новата зидария трябва да са втвърдени повече от 3-4 седмици преди нанасяне на грунда. Запълнете пукнатините и фугите или с подходящ ремонтен материал, или чрез нанасяне на слой от полиестерна тъкан (газ), импрегнирана със SurfaPaint™ Hellas Cool White. Преди нанасяне на SurfaPaint™ Hellas Cool White, повърхността се грундира с SurfaPaint™ Hellas Cool White, разреден до 50% по обем с вода, или с грунд на водна основа, SurfaMix™ P (за порести повърхности) и SurfaMix™ Epoxy Primer WB (за непорести повърхности, например метални повърхности, керамични плочки, циментови повърхности или стари полиуретанови слоеве).

### Инструкции за приложение

Разклатете добре преди употреба. Температурата на нанасяне трябва да бъде между 8°C и 35°C. Влажността на повърхността не трябва да надвишава 6%, а атмосферната влажност не трябва да надвишава 80%. Нанесете 2 слоя, неразреден, като използвате качествена четка, валик или пистолет за пръскане. качество. Уверете се, че ъглите и ръбовете са правилно покрити. Времето за нанасяне на следващия слой трябва да е 24 часа, а нанасянето трябва да се извършва напречно. Максималната хидроизолационна способност е достига 7 дни след нанасяне. Необходима е добра вентилация, за да се осигури правилно изсъхване. Инструментите и оборудването трябва да се почистват с вода веднага след употреба.

### Процент на покритие

0,8 – 0,9 м<sup>2</sup>/л (покриви), за два слоя, в зависимост от абсорбцията на повърхността за нанасяне.  
1,5 – 2,0 м<sup>2</sup>/л (стени), за два слоя, в зависимост от абсорбцията на повърхността за нанасяне.

### Съхранение

Съхранявайте в оригиналната, затворена опаковка, на добре проветриво място, при температура между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване. Неблагоприятните условия на съхранение могат да повлияят на качеството на продукта.

### Здраве и безопасност

Прочетете етикета на продукта преди употреба. Информационният лист за безопасност е наличен на уебсайта на NanoPhos: [www.NanoPhos.com](http://www.NanoPhos.com) или при поискване, като се свържете с NanoPhos по имейл на [info@NanoPhos.com](mailto:info@NanoPhos.com) или по телефона на (+30) 2292069312.

## Surfa Pa int™ He lla s Cool White | HCW

Високобяла, подсилена с фибри, еластомерна,  
хидроизолационна боя на водна основа.

пакет

Предлага се в бяло и червено - кафяво

Пластмасова кофа 0.75 л  
3-литрова пластмасова кофа  
10-литрова пластмасова кофа

Отказ от отговорност: Препоръките в Информационния лист за употреба на продуктите на NanoPhos се основават на нашите научни познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Предоставената информация следва да се счита за индикативна и подлежи на постоянен преглед, в зависимост от конкретните условия и всяко практическо приложение. Пригодността на продукта трябва да се проверява във всеки отделен случай за конкретната употреба и крайният потребител носи пълна и изключителна отговорност за всички странични ефекти, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта. Това издание на този информационен лист автоматично анулира всяко предишно издание, свързано със същия продукт. За повече информация, моля, свържете се с NanoPhos на [info@NanoPhos.com](mailto:info@NanoPhos.com).

Surfa Pa int™ logo е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA.

НаноФос СА

PO Box 519, Sci. & Tech. Park Lavrio, 1-st km. Lavrio - Athens Ave T. +30 22920 69312 | E. (+30) 22920 69303 | E. [info@nanophos.com](mailto:info@nanophos.com) | W. [www.nanophos.com](http://www.nanophos.com)