

## Епоксиден грунд за басейн SurfaPaint™

Двукомпонентен епоксиден грунд с разтворители за басейни

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Surfa Paint™ Pool Epoxy Primer е прозрачен епоксиден грунд, който се използва с разтворители. Епоксидният грунд за басейни Surfa Paint™ е предназначен за употреба като грунд за нанасяне на епоксидни покрития за басейни върху бетонни, хоросанни и замазочни повърхности. Подобрява адхезията между слоевете и създава устойчивост на сцепление. Предотвратява абсорбцията на вода от бетонните повърхности.

### Препоръчителна употреба

Surfa Paint™ Pool Epoxy Primer е епоксиден грунд за употреба върху повърхности на водна основа, като например плувни басейни, които изискват широк температурен диапазон и защита от алкали и ръжда, резервоар, кладенци, където се наблюдават големи ударни и/или триещи натоварвания.

### ПРЕДИМСТВА

- ☆ Идеален за структурни и полиестерни основи
- ☆ Отлична устойчивост на вода, хлорирани съединения, основи, разредени киселини и минерални масла. Има отлична адхезия към основата.
- ☆ Идеален за големи температурни разлики
- ☆ Тъй като разликата зависи от теглото на състава, е важно да се следва инструкцията за употреба.
- ☆ Лесен за нанасяне

## Епоксиден грунд за басейн SurfaPaint™

Двукомпонентен епоксиден грунд с разтворители за басейни

### ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тип                                   | Двукомпонентно депозитно покритие на базата на разтворител |
| Компоненти                            | Основа А & Твърдост В                                      |
| Съотношение на смесване               | 4:1 А:В v/v                                                |
| Разредител / разтворител              | NPTA На без Phos Разредител А (5-25% v/v)                  |
| Появява се отново                     | Транспорт                                                  |
| ЛОС (летливи органични съединения)    | <499 г/л Плътност                                          |
|                                       | 1,25 ± 0,05 г/см³                                          |
| Живее в град                          | 60-80 KU                                                   |
| Относителна влажност                  | Максимум 65%                                               |
| Време за съхнене                      | 3 часа при 25°C                                            |
| Време за съхнене                      | 8 часа при 25°C                                            |
| Време за употреба                     | 1,5 часа при                                               |
| 25°C Мин. интервал между нанасянията  | 6 часа при                                                 |
| 25°C Макс. интервал между нанасянията | 2                                                          |
| дни Пълно втвърдяване                 | 7 дни при 25°C                                             |
| Температури на приложение             | От +5°C до +35°C                                           |
| Устойчив на химикали                  | Отличен                                                    |
| Устойчивост на абразия                | 35 мг                                                      |
| Максимален подстратист                | 4%                                                         |
| За почистване                         | Na no Phos Thinner А                                       |

(\*) Времето за съхнене преди повторно нанасяне на слой се удължава при ниски температури и висока влажност

### Метод на приготвяне

Всички повърхности трябва да са почистени без прах, масла, мазнини и остатъци. Новите основи от цимент или новата зидария трябва да е узряла повече от 4 седмици преди нанасяне. Основи с пукнатини и дупки трябва да се поправят с подходящи ремонтни материали. Препоръчително е основата да се почисти с високоефективна прахосмукачка преди нанасяне.

## Епоксиден грунд за басейн SurfaPaint™

Двукомпонентен епоксиден грунд с разтворители за басейни

### ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

#### СМЕСВАНЕ:

Изсипете компонент Б в компонент А и разбъркайте **много добре в продължение на 3 минути** с малка отвертка . Разбъркването трябва да се извършва както отгоре , така и отдолу за добра хомогенизация.

Вода, ако е необходимо , разредете с разтворител Na no Pho s Thinner A (5-25% v/v) в зависимост от приложението на работата, гъвкавостта и абсорбцията на субстрата.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ:

Нанася се с валик, четка или безвъздушно пръскане. Surfa Paint™ Epoxy Pool Primer изсъхва на повърхността за 2-3 часа и може да се боядиса отново след **12 часа**. Времето за **повторно нанасяне** не е необходимо .

Средният брой стъпки е 2 дни. Това време варира в зависимост от относителната влажност и температурата. Всички инструменти и оборудване трябва да се почистят веднага след употреба с Nano Phos Thinner A. Може да са необходими един или повече слоеве, за да се осигури **равномерно покритие** и **да се компенсират** разликите в повърхностното отлагане . Не нанасяйте **дебели слоеве**, тъй като това може да причини образуване на мехури и/или преждевременно лющене на боята. Противоплъзгащи агрегати могат да се нанесат върху материала , докато е все още лепкав, за да се подобри устойчивостта му на влага във влажни помещения.

### ПРОЦЕНТ НА ПОКРИТИЕ

8-10 м<sup>2</sup>/ л, зависи от степента на абсорбция

### СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в затворено помещение, в добре проветриво помещение при , при температура от 5°C до температура 35°C, далеч от слънчева светлина и замръзване. Условиата позволяват да се съхранява калий като лита близо до продукта.

### Безопасност и здраве

Прочетете етикета на продукта преди употреба. **Наличен е информационен лист за безопасност** .  
www.Na no Pho sc om или ни се обадете на , контакт с Na no Pho sprin e-mail: информация @ Na no Pho sc om sa u la  
тел.: 2292069312.

### Налични опаковки

2.5L метални контейнери A+B  
5L метални контейнери A+B  
20L метални контейнери A+B

## Епоксиден грунд за басейн SurfaPaint™

### Двукомпонентен епоксиден грунд с разтворители за басейни

Отказ от отговорност: Препоръките в Техническия информационен лист за употреба на продуктите на Nano Pho са базирани на... научни знания, лабораторни изследвания и дългосрочен опит. Предоставената информация трябва да се вземе предвид индикативно и подлежи на постоянен преглед, базиран на специфични условия и всяко практическо приложение.

Пригодността на продукта трябва да се проверява във всеки отделен случай за конкретна употреба, а крайната употреба е пълна и ексклузивна. отговорност за всякакви странични ефекти, които могат да възникнат от неправилната употреба на продукта. Настоящото издание на този Техническият лист с данни автоматично анулира всички предишни, отнасящи се до същия продукт. За повече информация

Моля, свържете се с Nano Pho: [info @Nano Pho sc om](mailto:info@NanoPhos.com)

Логото Surfa Paint™ е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA.