

NANOMAX WET PRO

Хидрофобен агент на основата на разтворител с подсилващи цвета свойства за абсорбиращи каменни и бетонни повърхности

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Импрегнатор на основата на разтворител • Подобрява цвета и структурата на естествения камък • Копринен блясък
- Дългосрочна защита и устойчивост на износване • Максимална устойчивост на вода, масло и замърсявания • Устойчив на солена вода и алкали • Отворен за дифузия на пари
- Дълбочина на проникване до 10 мм функция към субстрата
- Защита срещу микроорганизми (образуване на водорасли, мъх и мухъл) • Висока защита срещу UV лъчи • Подходящ за абсорбиращи основи, минерали, като камък и висококачествени бетонни повърхности • Без ароматни вещества • Готов за употреба

2. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Хидрофобен и подсилващ цвета агент за висококачествени каменни и бетонни повърхности, като например: павета, терасни плочки, мрамор (абсорбиращ), гранит, терацо, клинкер, зидария... – които предлагат защита от атмосферни влияния.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Външен вид: безцветна течност
Плътност: g/cm³ приблизително 0,78
Мирис: подобен на бензина
Точка на възпламеняване: приблизително 39°C
Срок на годност: 24 месеца при 20 °C
Размер на контейнера: 1000 л, 20 л, 10 л, 5 л

4. ПРИЛОЖЕНИЕ

Прочетете Информационния лист за безопасност на материала (MSDS) преди употреба. Тествайте върху малка площ, преди да нанесете върху цялата повърхност. Моля, проверете съвместимостта на NANOMAX WET PRO и устойчивостта на третираната основа.

Използвайте само в добре проветриви помещения. Съдържа запалими разтворители.

Третираната повърхност трябва да бъде абсолютно суха и без замърсявания, остатъци от почистващи препарати и повърхностно активни вещества. NANOMAX WET PRO трябва да се нанесе върху основа и при температура на околната среда от +5°C до +25°C. Избягвайте пряка слънчева светлина. NANOMAX WET PRO се нанася неразреден с четка, валик, микрофибърна кърпа или чрез пръскане (не вдишвайте аерозоли - вземете предпазни мерки). Нанесете тънък и равномерен слой. Ако е необходимо, нанесете втори слой. Излишният разтвор трябва да се отстрани незабавно. След това оставете повърхността да изсъхне. За повърхности с по-ниска абсорбираща способност (мрамор, гранит) избършете повърхността с микрофибърна кърпа, напоена с разтвора. Импрегнацията е напълно зряла след (24-48 часа при температура на основата 20°C). Времето за втвърдяване в основата може да варира. Защитете импрегнираната повърхност от вода, замърсявания и замръзване по време на периода на втвърдяване. Следвайте инструкциите на производителя.

5. ДОЗИРОВКА

NANOMAX WET PRO се предлага готов за употреба. Не е необходимо разреждане.

Покривността на литър е 10 м²-20 м² в зависимост от абсорбцията на всяка повърхност.

6. ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРОДУКТА

Моля, проверете съвместимостта на продукта при реални условия преди употреба и коригирайте оптималното количество доза чрез подходящ тест предварително. Свържете се с нашата техническа служба за

някои съвети относно приложението/продукта.

7. СЪХРАНЕНИЕ

NANOMAX WET PRO трябва да се съхранява на хладно и сухо място (макс. 20°C), добре проветриво. Съхранявайте само в оригиналната, плътна затворена опаковка. Пазете от пряка слънчева светлина.

NANOMAX WET PRO може да се съхранява най-малко 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява правилно. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

NANOMAX WET PRO

8. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Винаги следвайте инструкциите в Информационния лист за безопасност на материалите (MSDS), който е приложен към продукта. Свържете се с нашата техническа служба за най-актуалната продуктова документация (TDS, MSDS).

9. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Нашият отдел е на разположение да отговори на технически въпроси относно производителността, употребата и химичните спецификации на продукта. Тази техническа информация не замества информационния лист за безопасност (MSDS).

10.

Единен телефонен номер за спешни случаи в случай на отравяне:
112

Информацията се основава на нашите текущи познания, тя не предоставя гаранция за характеристиките на продукта и не е обосновка за договорно право. Клиентите трябва самостоятелно да определят дали нашите продукти са подходящи за повърхностите, върху които желаят да ги нанесат. Характеристиките на описания тук продукт изискват проверка чрез тестове, провеждани само от квалифицирани експерти, под изключителната отговорност на клиента. Запазваме си правото да правим промени в зависимост от технологичния процес или по-нататъшното развитие.