

501904

Дата на регистрация

07-08-2023

Версия

3 - 13.08.2024 г.

# Екологичен луксатин CATEN

**MONTÓ**  
profesional


ТИП  
ЛИНИЯ

Емайли / Тинтометрични системи

Многоповърхностни акрили

## ОПИСАНИЕ

Акрилен емайл на водна основа, модифициран с полиуретан: подобрена адхезия, повишена твърдост и издръжливост.

Многофункционален, предназначен за декорация и защита на различни повърхности.

Идеален за висококачествено лакиране: предлага запечатано, водоустойчиво, напълно миешко се покритие, както и фина, копирена текстура и отлично изравняване. Изключително издръжлив, отличава се с отличен гланц и задържане на цвета на открито, както и с висока устойчивост на петна, драскотини и износване.

Този продукт допринася за сертифицирането по LEED®, BREEAM® и VERDE.

## ИЗПОЛЗВАНЕ

Екстериор/Интериор

Метал (стомана, желязо, поцинкована стомана, алуминий и други)

Предварително грундиран метал

Масивна дървесина и фурнир

Общо дърводелство, мебели, врати, тръби, радиатори и други

Универсална употреба: може да се комбинира със същото покритие върху различни повърхности

Повърхности: гипс, цимент, тухла-мазилка, гипсокартон и други

Идеален за висококачествени гладки покрития на стени и тавани

Керамика, фаянс и стъкло

PVC и пластмаса

## ИМОТ



Сертификация за безопасност на играчките съгласно стандарт EN 71-3:2013 + A1:2014

Класификация по реакция на огън: B-s1,d0 съгласно стандарт UNE-EN 13501-1

Еврокласове за сертифициране съгласно UNE EN 13501-1:07: B-s1-d0

Висока устойчивост на атмосферни фактори

Пропускливост на течна вода: W3 (максимална непропускливост) съгласно UNE-EN 1062-1

Отговаря на стандарта UNE EN ISO 16474-3 (Методи за облъчване с лабораторни източници на светлина. Част 3: UV флуоресцентни лампи) след 1000 часа

Бързо съхнене, което позволява бързо постигане на висока твърдост и повишена якост

Лесно нанасяне и добра обработваемост, подобно на синтетичните емайли

Пропускливост на водни пари: V2 (много дишаща) съгласно UNE-EN 1062-1

Съдържа добавка против мухъл

501904

Дата на регистрация

07-08-2023

Версия

3 - 13.08.2024 г.

# Луксатин Екологичен САТЕН

**MONTÓ**  
profesional


## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

|                                                |                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Референтен цвят                                | Луксатин Екологичен сатен бял                                                               |
| Завършек                                       | Сатен                                                                                       |
| Специфично тегло                               | 1,23± 0,05 кг/л                                                                             |
| Вискозитет                                     | 35 +/- 5 ПО                                                                                 |
| Твърди вещества по обем                        | 43± 1                                                                                       |
| Твърди вещества по тегло                       | 56± 1                                                                                       |
| комуникация                                    | Как. d/ BA 150/ 130 (2007/ 2010): 34,50 г/л                                                 |
| Приблизителна производителност на слой 13-15 м | <sup>2</sup> / л                                                                            |
| Сух на допир                                   | (20° С относителна влажност: 60%): 30 м                                                     |
| Изсъхване при повторно нанасяне                | (20° С относителна влажност: 60%): 2-4 часа                                                 |
| цветове                                        | Бази: White 100, IN и TR<br>Цветова палитра Luxatin. Системи за тониране Montomix и Colora. |

## ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Нови повърхности

Гипс, цимент и техните производни:

1. Изчакайте, докато се втвърди напълно.
2. Почистете повърхността от евентуални ефлоресценции и неутрализирайте алкалните повърхности. Покрийте всички дефекти с шпакловка, подходящ.
3. Третирайте повърхности, засегнати от мухъл, с Monto Limpia Moho.
4. Нанесете фиксираща емулсия или Fijamont преди окончателното нанасяне.

Нова дървесина:

1. Нанася се върху дървесина със съдържание на влага под 20%, здрава, добре обезмаслена, без прах и суха.
2. Ако дървото показва признаци на стареене, то трябва да се шлайфа, грундира и почисти от прах чрез четкане или други механични средства.
3. Преди нанасяне, дървото трябва да се грундира със Selladora Sellalux.

Желязо и неговите производни:

1. Нанесете върху добре обезмаслени, без прах и сухи повърхности. Ако има признаци на ръжда, отстранете праха с четка, или други механични средства. Оксифин също е подходящ.
2. Преди нанасяне, третирайте повърхността с антикорозионен грунд Asqua.

Поцинковани метали и леки метали:

501904

Дата на регистрация

07-08-2023

Версия

3 - 13.08.2024 г.

# Луксатин Екологичен САТЕН



Поцинковани метали и леки метали: 1. Обезмаслете

старателно повърхността и проверете адхезията.

2. Ако е необходимо, се препоръчва нанасянето на грунд Montoprimer Total Acqua.

PVC и пластмаси: 1. Обезмаслете

старателно повърхността и проверете адхезията.

2. Ако е необходимо, се препоръчва нанасянето на грунд Montoprimer Total Acqua.

Керамика, фаянс и стъкло: 1.

Обезмаслете старателно повърхността и проверете адхезията.

2. Ако е необходимо, се препоръчва нанасянето на грунд Montoprimer Total Acqua.

Възстановяване и поддръжка

Гипс, боядисан цимент и техните производни: Отстранете

всички чужди вещества или области с лоша адхезия. Шлайфайте повърхността

или използвайте други механични методи за отваряне на порите, ако е необходимо.

Третирайте повърхността както при ново строителство.

Лакирано или боядисано дърво:

Ако дървото е лакирано или боядисано, отстранете всички чужди вещества, хлабави или повредени участъци. Шлайфайте леко,

отстранете образувания се прах и третирайте повърхността, сякаш е ново дърво.

Желязо и емайлирани производни:

Почистете повърхността и отстранете всякаква лющеща се или некачествена боя.

Шлайфайте и обезмаслете, за да осигурите оптимално сцепление.

Ако е необходимо, нанесете антикорозионен грунд преди последния слой боя.

1. За бои в добро състояние, леко шлайфайте повърхността, за да отворите порите и проверете дали адхезията е перфектна.

2. Боите в лошо състояние, отстранете ги чрез механични или химични методи и третирайте повърхността като нова.

Поцинковани метали и леки метали:

1. За бои в добро състояние, леко шлайфайте повърхността, за да отворите порите и проверете дали адхезията е перфектна.

2. Боите в лошо състояние, отстранете ги чрез механични или химични методи и третирайте повърхността като нова.

PVC и пластмаси:

1. За бои в добро състояние, леко шлайфайте повърхността, за да отворите порите и проверете дали адхезията е перфектна.

2. Боите в лошо състояние, отстранете ги чрез механични или химични методи и третирайте повърхността като нова.

Керамика, фаянс и стъкло: 1. За

бои в добро състояние, леко шлайфайте повърхността, за да отворите порите и проверете дали адхезията е перфектна.

2. Боите в лошо състояние, отстранете ги чрез механични или химични методи и третирайте повърхността като нова.

## КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Бележки за приложение:

Хомогенизирайте продукта преди употреба, докато се постигне перфектна консистенция.

Нанесете върху чисти и сухи повърхности, като отстраните замърсяванията със сапун и вода. В случай на силно замърсяване се препоръчва

използването на обезмаслители или почистващи препарати.

Следвайте изискванията, посочени в приложената таблица за кандидатстване.

Не нанасяйте продукта при температури под 5°C или върху повърхности, изложени на силна слънчева светлина.

Осигурете добра вентилация по време на сушене.

Не прилагайте продукта, ако относителната влажност надвишава 80%.

Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

Не прилагайте на открито, ако има непосредствена опасност от дъжд и избягвайте прекомерно влажни дни.

Разтворител за разреждане и почистване: Вода

Как да използвате:

Приблизително разреждане

Четка

0-5%

валяк

0-5%

Безвъздушен пистолет

5-15%

Пистолет за смесване на въздух

5-15%

Пистолет за аерограф

5-20%

Турбо пистолет за

5-15%

ниско налягане

501904

Дата на регистрация  
07-08-2023

Версия  
3 - 13.08.2024 г.

# Екологичен луксатин CATEN



## СИСТЕМА

Процедури в зависимост от вида на повърхността

| Грунд                                                                                   | Междинно ниво       | ФинФинисаджиш       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Поцинкован метал, леки метали, стъкло или керамика                                      |                     |                     |
| MAX Montoprimer Total Aqua                                                              | Луксатин Екологичен | Луксатин Екологичен |
| STD Луксатин Екологичен                                                                 |                     | Луксатин Екологичен |
| Асфалтова тъкан                                                                         |                     |                     |
| MAX Луксатин Екологичен                                                                 |                     | Луксатин Екологичен |
| STD Луксатин Екологичен                                                                 |                     | Луксатин Екологичен |
| Дърво                                                                                   |                     |                     |
| MAX Montoxyl Fondo, Selladora Sellalux или Acqua Blanca                                 | Луксатин Екологичен | Луксатин Екологичен |
| STD Луксатин Екологичен                                                                 |                     | Луксатин Екологичен |
| Желязо, стомана                                                                         |                     |                     |
| MAX Montoprimer Total Aqua,<br>Монтопример Тотал или<br>Imprimación Anticorrosiva Acqua | Луксатин Екологичен | Луксатин Екологичен |
| STD Монтопример Тотал Аква,<br>Монтопример Тотал или<br>Imprimación Anticorrosiva Acqua | Луксатин Екологичен | Луксатин Екологичен |
| Дизайн                                                                                  |                     |                     |
| MAX Fijamont, Emulsión Fijadora                                                         | Луксатин Екологичен | Луксатин Екологичен |
| STD Luxatín Екологичен разреден                                                         |                     | Луксатин Екологичен |

## СИГУРНОСТ

Не е яхте, от не не пиете и не пушиш в време за приложение.  
вътре случай не контакт с очите, изплакнете много вода очиствам.  
А не то држете продукта при умело в деца.  
Не ИЗХВЪРЛЯНЕ дръжте продукта при температури между 5 и безопасни 35°C.  
Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от атмосферни влияния, вижте при температури между 5 и безопасни 35°C.  
За допълнителна информация, информационния лист А на продукта.

### ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 24 месеца от датата на производство, в оригинална, добре затворена опаковка, съхранявано на закрито, при температура между 35°C. между 5° и

Представената тук информация се основава на нашите настоящи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични условия. Тъй като е невъзможно да се предостави адекватно описание за всеки тип и състояние на повърхностите, за да бъдем специфични.

Боядисани, гарантиращи възможност на всяка а абсолютно в употреба

## ОПАКОВКА

0.25 л, 0.75 л, 2.5 л, 4 л