

SurfaPaint™ масло за палуба

Проникващо масло за защита и подхранване на дървени повърхности.

Описание на продукта

SurfaPaint™ Deck Oil е стабилизирана формула със защитна връзка, идеална за дървени повърхности, осигурява отлична защита срещу UV лъчи. Формулата му подхранва и защитава дървото, възстановявайки го естествени масла, загубени поради атмосферни влияния. Прониква в дървото, оставяйки мокър вид, което е по-дълготрайно от други конвенционални масла. Създава защитена и лесна за почистване повърхност.

Препоръчителна употреба

Идеален за дървени повърхности като тераси, градински мебели, перголи, огради и порти, осигуряващ отлична UV защита, естествен завършек и висока устойчивост на износване. Подходящ за всякакви вид твърда дървесина, за вътрешни или външни повърхности. Подходящ е за дървесина с високи свойства на свиване и разширяване.

ПРЕДИМСТВА

- ☆ Подходящ за всякакъв вид твърда дървесина, идеален за дървесина с високо свиване и
- ☆ разширение. Подхранва дървесината и възстановява естествените ѝ масла.
- ☆ Запазва сянката на дървото непроменена, подчертавайки външния му вид.
- ☆ Осигурява отлична защита срещу UV лъчи.
- ☆ Устойчивост на вода и петна от масло.

НаноФос СА

PO Box 519, Scientific & Technical Park La Vriou, 1st km. La Vriou - Athens Ave

., 19500 До различни , гръцки

Т. (+30) 22920 69312 | Ф. (+30) 22920 69303 | Имейл : info@nanophos.com | W. www.Nanophos.com

Масло за палуба Surfa Paint™

Проникващо масло за защита и подхранване на дървени повърхности.

Технически спецификации

Тип	Со лве nt-b a se depeting масло
Външен вид / Цвят	транспарант
Вискозитет	15 сек при 25°C
Плътност (EN ISO 2811-1)	1,1 ± 0,5 g/ cm3
ЛОС (летливи органични съединения)	560 г/л
Thinne r/ Cle a ne r	Разредител NanoPhos B
Съотношение на смесване	Не е необходимо / готово за употреба
Съдържание на твърди вещества (% v/v)	30 ± 3%
Време за сухо на допир h	1 час @ 20°C
Време за съхнене при стайна температура	3 часа при 20°C
Пълно втвърдяване	24 часа при 20°C
Мин. Отгряване Inter rva l	7h @ 20oC
Температура на възпламеняване	> 60 °C
Относителна влажност на основата	< 10
Относителна влажност на околната среда	< 80
Температура на приложение	От 5 °C до 35 °C
Устойчивост на вода и абразия	Много добра

1ЛОС (Летливи органични съединения): Максимална гранична стойност за съдържание на ЛОС в ЕС (Директива 2004/42/ЕО) на продукта в готово за употреба състояние (Категория A/f „Минимални строителни байцове за дърво за вътрешни и външни помещения“, Тип SB): 700 г/л (2010). Максималното съдържание на ЛОС в този продукт е 580 г/л.

Времето за съхнене до следващо нанасяне се удължава при ниски температури и висока влажност.

Повърхностно приложение

Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи и без прах, масло, мазнини и ронливи остатъци. В горещи и сухи условия, повърхностите трябва леко да се напръскат с вода преди нанасяне. Нанесете само след като от дървената повърхност са отстранени лакове, бои, хидроизолационни продукти и др. с подходяща шкурка, докато здравата, гола дървесина стане видима. За шлайфана дървесина, Шлайфайте леко с шкурка. Проверете дали повърхността е готова за нанасяне, като я напръскате с вода. Ако по повърхността останат водни капчици, е необходима допълнителна подготовка с шкурка, а ако водата проникне в дървото, тогава повърхността е готова за нанасяне.

Инструкции за приложение

Разклатете добре преди употреба и по време на нанасяне. Нанесете един или два слоя с помощта на четка или валик, като втриете добре маслото в дървото, следвайки посоката на влакната, и поддържате влажен ръб, като работите обратно върху вече омаслената зона, докато е още мокра. Отстранете излишното количество продукт, ако е приложимо. Втори слой

SurfaPaint™ масло за палуба

Проникващо масло за защита и подхранване на дървени повърхности.

може да се нанесе след изсъхване на първия слой. Необходима е добра вентилация, за да се осигури правилно изсъхване. Неблагоприятните метеорологични условия по време или след нанасяне на продукта могат да повлияят на свойствата на защитното покритие. Всички инструменти и оборудване трябва да бъдат почистени веднага след употреба с разредител NanoPhos Thinner B.

Процент на покритие

12-15 м²/л, в зависимост от абсорбцията на повърхността за нанасяне.

Съхранение

Съхранявайте в оригиналната, затворена опаковка, на добре проветриво място, при температура между 5°C и 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване, в продължение на 24 месеца. Неблагоприятните условия на съхранение могат да повлияят на качеството на продукта.

Здраве и безопасност

Прочетете етикета на продукта преди употреба. Информационният лист за безопасност е наличен на уебсайта на NanoPhos: www.NanoPhos.com или при поискване, като се свържете с NanoPhos по имейл на info@NanoPhos.com или по телефона на (+30) 2292069312.

пакет

1л метален контейнер
Метален контейнер 2,5 литра
Метален контейнер от 5 литра

Отказ от отговорност: Препоръките в **Информационния лист за продукта** за употреба на продуктите NanoPhos се основават на нашите **научни** познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Предоставената информация следва да се счита за индикативна и подлежи на постоянен преглед, в зависимост от конкретните условия и всяко практическо приложение. Пригодността на продукта трябва да се проверява във всеки отделен случай за конкретната употреба и крайният потребител носи пълна и изключителна отговорност за всички странични ефекти, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта. Това издание на този **информационен лист** автоматично анулира всяко **предишно** издание, свързано със същия продукт. За повече информация, моля, свържете се с NanoPhos на info@NanoPhos.com.

Логото SurfaPaint™ е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA

НаноФос СА

Пощенска кутия 519, Научно-технически парк Лаврио, 1-ви км от Лаврио - бул. „Атина“, 19500 Лаврио, Гърция

Т. (+30) 22920 69312 | Ф. (+30) 22920 69303 | Имейл: info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com