

Хидроизолация с нано камък за настилки, камък, бетон

Декоративно релефно щамповане, защита от естествен ефект

Хидрофобна хидроизолация за бетонни повърхности, фуги, камъни, естествени и технически камъни

Описание на продукта

NANOMAX ROCK е разтвор на водна основа, базиран на нанотехнологии, който осигурява ефективна водоустойчивост и защита на структурните повърхности. NANOMAX ROCK прониква в порести основи, капилляри и микропукнатини по-ефективно от конвенционалните импрегнационни продукти. За разлика от конвенционалните продукти, които създават „пластмасов“ защитен филм, NANOMAX ROCK импрегнира, хидроизолира и защитава повърхностите, като прониква дълбоко в порите на циментовите материали, без да създава филм или да променя външния вид на повърхността. В случай на вътрешен теч или влага, повърхностите, модифицирани с NANOMAX ROCK, позволяват на водата да се транспортира само от вътрешността на стената или сградата към околната среда чрез изпаряване. Повърхностите, модифицирани с NANOMAX ROCK, не се влияят от абразия, напрежение или механично износване и са по-устойчиви на слънчева радиация (UV радиация), следователно не пожълтяват и имат продължителна издръжливост. NANOMAX ROCK е маркиран с CE.

Използвайте

Водоотблъскващ за порести повърхности като цимент, камък, стени и фуги. Идеален за стени и мазета, хидроизолация на покриви, защита на покрития, предотвратяване на растежа на "мрак", мухъл, мъх и лишеи, предотвратяване на отлагания от варовик, защита на фугите и предотвратяване на растежа на влага в стените.

ПРЕДИМСТВА

- ☆ Състав, базиран на активна нанотехнология
- ☆ Хидроизолирана повърхност след нанасяне
- ☆ Не променя външния вид на повърхността след нанасяне
- ☆ Дълготрайна защита и UV устойчивост
- ☆ Без мирис и екологично чист

НАНОМАКС РОК

Хидрофобна хидроизолация за бетонни повърхности, фуги, камъни, естествени и технически камъни

Технически спецификации
Beschreibung des Produkts

Тип	Водна суспензия
Цвят	Бяло като
лаптоп Плътност	1,00 0,05 g/cm ³
Температура на приложение	От +5°C до +35°C pH 5,5
	0,5 VOC (летливи органични съединения) <0,1 g/L
Време на изтичане (чаша Ford N 0 4)	11,9 сек при 20 °C
Абсорбция на влага при ниско налягане (метод на изпитване RILEM 11.4)	0 cm ³ (19 cm ³ референтна проба)
Капилярна абсорбция на вода (EN 1015-18:2003)	Cm=0,08 kg/(m ² min ^{1/2}) (Cm=0,33 kg/(m ² min ^{1/2}) за референтна проба)

CE

0038

НаноФос СА

Наука и технологии. Парк Лаврио 19500 Лаврио,
Атика, Гърция 14 0038 /CPR/

PIR1407445/1

SurfaPore C

Системи за защита на бетонни повърхности

Водоотблъскваща импрегнация EN
1504-2

Дълбочина на проникване: Клас II 10 мм

Водопоглъщане и устойчивост на алкали:

Абсорбция <7,5% в сравнение с нехидрофобна
проба Абсорбция <10%

след потапяне в алкален разтвор. Опасни вещества:
Съгласно Регламент

1907/2006 REACH, продуктът не съдържа вещества, до
пораждащи сериозно безпокойство.

Коефициент на скорост на сушене: Клас I > 30%

НаноФос СА

Пощенска кутия 519, Научно-технически парк Лаврио, 1-ви км от Лаврио - бул. „Атина“, 19500 Лаврио,

Гърция Тел. (+30) 22920 69312 | Факс (+30) 22920 69303 | Имейл: info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

НАНОМАКС РОК

Хидрофобна хидроизолация за бетонни повърхности, фуги, камъни, естествени и технически камъни

Подготовка на повърхността

Всички повърхности трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, масла, соли, мазнини, ръжда и ронливи остатъци. Новите циментови основи или новата зидария трябва да са узрели повече от 4 седмици преди нанасяне на NANOMAX ROCK.

Как да използвате

Разклатете добре преди употреба. NANOMAX ROCK може да се нанася с валик, четка или спрей. Върху силно абсорбиращи повърхности се препоръчва нанасяне на втори слой в рамките на 3 часа след първото нанасяне. Във всеки случай, тествайте. Пълно втвърдяване се постига в рамките на 24 часа след нанасяне.

8-10 м²/л, в зависимост от абсорбцията на нанесения материал повърхност.

Съхранение

Съхранявайте в плътно затворена опаковка, в добре проветриво помещение, строго при температура от 5°C до 35°C, далеч от пряка слънчева светлина и замръзване. Неблагоприятните условия на съхранение могат да повлияят на качеството на продукта.

Здраве и безопасност

Прочетете етикета на продукта преди употреба. Информационният лист за безопасност е наличен на уебсайта на NanoPhos www.NanoPhos.com или при поискване, като се свържете с NanoPhos по имейл: info@NanoPhos.com или по телефона: (+30) 2292069312.

Налични опаковки

5-литрова пластмасова кутия

Отказ от отговорност: Препоръките в Техническия информационен лист за употреба на продуктите на NanoPhos се основават на нашите научни познания, лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Предоставената информация следва да се счита за индикативна и подлежи на постоянен преглед въз основа на специфичните условия и всяко практическо приложение. Пригодността на продукта трябва да се проверява във всеки отделен случай за конкретната употреба и крайният потребител носи пълна и изключителна отговорност за всички странични ефекти, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта. Това издание на този технически лист автоматично анулира всяко предишно издание, свързано със същия продукт. За повече информация, моля, свържете се с NanoPhos: info@NanoPhos.com

Логото SurfaPore™ е регистрирана търговска марка на NanoPhos SA

НаноФос СА

Пощенска кутия 519, Научно-технически парк Лаврио, 1-ви км от Лаврио - бул. „Атина“, 19500 Лаврио, Гърция

Т. (+30) 22920 69312 | Ф. (+30) 22920 69303 | Имейл: info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com