

501984

САТЕН АКРИПОЛ



Дата на регистрация

10-03-2016

Версия

7 06/05/2024



ТИП

ЕМАЙЛИ / ТИНТОМЕТРИЧНИ СИСТЕМИ

ЛИНИЯ

МНОГОПЛАСТИ ПОЛИУРЕТАНИ

ОПИСАНИЕ

Двукомпонентен супер акрилно-полиуретанов емайл, омрежен с алифатен полиуретан, който отговаря на най-взискателните стандарти за декорация. Този продукт допринася за сертифицирането по LEED®, BREEAM® и VERDE.

ИЗПОЛЗВАНЕ

Екстериор/Интериор

Цимент

Поцинковано желязо

ПВЦ

Дърво

Метал

Керамика

Керамични плочки (предварително тествайте за адхезия)

ИМОТ

Отлична адхезия

Не пожълтява

Оптимално приложение

Не се напуква

Висока издръжливост

Еластичност

Без мирис след изсъхване

Устойчивост на триене и удар

Предпазва лакираните повърхности от атмосферни влияния

Дълготрайни цветове и блясък

Максимална устойчивост на цветовете на светлина и на открито

Многофункционален продукт

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Референтен цвят	БЯЛ САТЕН АКРИПОЛ
Съотношение на смесване	4 (Акрипол) : 1 (Катализатор) по обем
Завършек	Сатен
Специфично тегло	1,24± 0,05 кг/л
Вискозитет	90 +/- 5 КУ
Твърди вещества по обем	50± 1
Твърди вещества по тегло	65± 1
комуникация	Как. j/ BD 550/ 500 (2007/ 2010): 473,65 г/л
Приблизителен добив на слой	10-15 м ² /л
Сух на допир	(20° С относителна влажност: 60%): 20-30 м
Изсъхване при повторно нанасяне	(20° С относителна влажност: 60%): < 24 часа
цветове	Уайт, БЛ, ИН, ТР Система Montom ix

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

501984

САТЕН АКРИПОЛ



Дата на регистрация

10-03-2016

Версия

7 06/05/2024

Нови повърхности.

Общо взето:

Нанасяйте върху ремонтирани, гладки повърхности, без мазнини и чужди тела. Отстранете мазнините и чуждите тела, в частност. Отстранете праха.

По-специално:

Желязо и производни:

Нови повърхности

Желязо и

производни: Отстранете ръждата и обработете повърхността с препоръчителните грундове, съгласно техническите спецификации.

За декорация основата трябва да е чиста, суха, без чужди продукти и/или остатъци, без мазнини и прах.

Ако има следи от ръжда, те трябва да се отстранят чрез остъргване или други механични методи.

Може да се използва Оксифин (вижте техническия лист).

Ново дърво:

Основата трябва да е чиста, без чужди продукти и/или остатъци.

Нанася се върху дървесина със съдържание на влага под 20%.

Нанесете върху здрава, суха, обезмаслена и обезпрашена

дървесина. Шлайфайте, за да отстраните следи от лепило от фугите и дефекти от фрезование.

Ако дървото показва признаци на стареене, то първо трябва да се шлайфа, грундира и почисти от прах чрез четкане или други механични методи.

В този случай най-подходящият грунд е MONTOPOL RANGE.

Мазилки (гипс, цимент и техни производни):

Третирайте повърхността по обичайния начин, като отстраните соли, излишната влага и ефлоресценцията.

Отстранете чужди продукти и/или остатъци.

Реставрация и поддръжка

Емайлирано желязо и

производни: Върху боя в добро състояние, шлайфайте, за да отворите порите, като проверите дали адхезията е перфектна.

При боя в лошо състояние, отстранете боята механично или химично и третирайте повърхността като нова.

Лакирано или боядисано дърво:

Ако дървото е лакирано с Montoxyl Color (код 1300): отстранете чужди вещества, отстранете всички разхлабени или люещи се лакове, шлайфайте леко, отстранете образувалия се прах и третирайте като ново дърво.

Ако е било лакирано или емайлирано, отстранете стария слой с Quitamont Universal (код 3510) или механично и третирайте като ново дърво.

Строителни работи (мазилка, цимент и производни):

Върху боя в добро състояние, шлайфайте, за да отворите порите, като проверите дали адхезията е перфектна.

При боя в лошо състояние или уязвима към въздействието на продукта, отстранете я механично или химично и третирайте повърхността като нова.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Смесете цвета съгласно инструкциите на Sistema Montomix за частта Acrípol.

Когато сте готови да боядисвате, добавете катализатора Acrípol. Разбъркайте добре продукта до идеална хомогенност.

Нанесете върху чисти и сухи повърхности, като отстраните всички остатъци с обезмаслители или препарати и чиста вода.

Не прилагайте продукта при високи температури или върху повърхности, изложени на силна слънчева светлина.

Осигурете адекватна вентилация по време на сушене.

Не прилагайте, ако относителната влажност надвишава 80%.

Поради голямото разнообразие от подложки, за директно приложение върху проблемни повърхности, се препоръчва да се извършат тестове за адхезия преди нанасяне.

Ако се установи лоша адхезия, нанесете препоръчителния грунд, съгласно приложената таблица.

Като превантивна мярка се препоръчва нанасянето на подходящ грунд, посочен в приложената таблица.

Върху керамични плочки и керамични повърхности, направете тестове за адхезия. Препоръчително е да отворите порите с помощта на солна киселина.

Разтворител за разреждане и почистване

Solvents 1410

Как да използвате

Приблизително разреждане

Четка

валяк

СИСТЕМА

Процедури в зависимост от вида на повърхността

	Грунд	Междинно ниво	Завършек
Дърво			

Гама грундове MAX Montopol	Гама Монтопол Фондо	Сатен Акрипол
Серия грундове STD Montopol		Сатен Акрипол
Желязо, стомана,		
MAX Имприпол или Имприпокс	Имприпол или Имприпокс	Сатен Акрипол
ППИ Имприпол или Имприпокс		Сатен Акрипол
Поцинковано желязо		
MAX Имприпол или Имприпокс	Имприпол или Имприпокс	Сатен Акрипол
STD Акрипол Сатен		Сатен Акрипол
Плочки, Керамичен материал		
MAX Епоксиден грунд за подове	Сатен Акрипол	Сатен Акрипол
ППБ		
Проект		
MAX Акрипол Сатен	Сатен Акрипол	Сатен Акрипол
STD Акрипол Сатен		Сатен Акрипол

СИГУРНОСТ

Не яжте, не пийте и не пушете по време на употреба. В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с чиста вода. Пазете далеч от деца. Не изхвърляйте в канализацията. Съхранявайте на сухо място, защитено от атмосферни влияния, при температура между 5 и 35°C. За безопасност, консултирайте се с продукта.

може много информация, лист от А

ЗАБЕЛЕЖКА

Максимално препоръчително време за съхранение: 12 месеца от датата на производство, в оригинална, добре затворена опаковка, съхранявано на закрито при температура между 35°C.

между 5° и

Представената тук информация се основава на нашите настоящи познания, лабораторни тестове и практическо приложение при специфични условия. Тъй като е невъзможно да се установи адекватно описание за всеки вид и състояние на повърхностите, които ще се боядисват, не можем да гарантираме абсолютно възпроизвеждане при всяка конкретна употреба.

ОПАКОВКА

0,6 л, 3,2 л